HG "marbre cristallisateur / rénovateur d'éclat pour marbre"

DURCIT LA PIERRE NATURELLE CALCAIRE ET LA PROTEGE AINSI MIEUX CONTRE L'USURE ET LES RAYURES.

- APPLICATION

  HG marbre cristallisateur / rénovateur d'éclat pour marbre est un produit spécialement étudié pour la protection du nouveau marbre, travertin, terrazzo et autres pierres naturelles calcaires et pour rendre l'éclat original aux marbres ternis.

- MODE D'EMPLOI

  Nettoyage du sol : laisser sécher les sols neufs pendant 4 semaines au moins ; nettoyer avec HG nettoyant intensif pour marbre. Enlever éventuellement les taches d'huile et/ou les taches colorées avec un des HG nettoyants spécialisés en marbre. Ne pas imprégner d'eau le sol à traiter. Utiliser de préférence un aspirateur d'eau car une chape trop humide peut-être la cause d'apparition de taches blanches. La durée de séchage : 2 heures minimum. Imprégner les sols très poreux avec HG liquide d'imprégnation pour marbre avant la cristallisation.
  Cristallisation : La durée du polissage dépend de l'importance des raies du sol. Enlever les taches à l'aide du HG marbre système de diamant. Protéger les plinthes avec un bande adhésive. Ne pas vaporiser sur une surface de plus de 2-3 m^2 à la fois. Arroser la surface avec HG marbre cristallisateur / rénovateur d'éclat pour marbre mais pas trop humide. Frotter immédiatement avec d'une cireuse munie (150-300 t/m) avec un patin en laine (métallique) jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche. Ne pas utiliser d'éponges à récurer sales ou rouillés. Attention à l'oxydation : ne jamais laisser la patin en laine métallique plus de 10 min sans bouger sur une même surface. Pour plus d'éclat répéter une ou deux fois et/ou polir avec un patin en laine (métallique), 300 t/m. Enlever immédiatement les éclaboussures. Les coins et les endroits difficiles d'accès pour la machine peuvent être traités avec une éponge en acier inoxydable. Utiliser alors des gants de protection. Ensuite, aspirer la surface minutieusement. Il est préférable de ne pas marcher sur le sol pendant 12 heures. Pour une protection maximum, il est possible d'appliquer, après une attente de 12 heures HG polish protecteur durable pour marbre. Consommation : 1L pour 125 m^2.

- RENSEIGEMENTS DU PRODUIT

Propriétés	: liquide que durcir calcaire surfaces
Poids spécifique	: ± 1.1 g/ml
pH	: ± 2.3
Rendement	: 100 - 150 m^2/L, 60 - 80 m^2/L double traitement
Eléments constitutifs	: Hexafluorosilicate de magnésium

- EMBALLAGE : 6 x 250 ml
  6 x 1.0 L
  4 x 5.0 L

- ATTENTION
  HG marbre cristallisateur / rénovateur d'éclat pour marbre ne s'utilise pas sur des surfaces non-calcaires ou des pierres naturelles peu calcaires. Il est préférable d'essayer auparavant un peu de HG marbre cristallisateur / rénovateur d'éclat pour marbre sur une surface peu visible. Conserver à l'abri du gel.

- PRÉCAUTIONS
  R22- Nocif en cas d'ingestion. **S2**- Conserver hors de la portée des enfants.
  S13- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
  S46- I En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.